



Våtrumsgrund

Opis produktu

VÅTRUMSGRUND jest zarówno klejem, jak i wodorozcieńczalną gruntującą farbą akrylową. Zabezpiecza dokładnie powierzchnię przed oddziaływaniem wody i wilgoci. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością i bardzo silnym uszczelnieniem. Wchodzi w skład systemu Beckersa, który przeznaczony jest do tzw. pomieszczeń "mokrych".

Przeznaczenie

Farba VÅTRUMSGRUND przeznaczona jest do gruntowania okładzin tynkowych, tynku i betonu w pomieszczeniach "mokrych", takich jak toalety i łazienki oraz w pomieszczeniach o wysokich wymogach utrzymania czystości, np. w szpitalach. Stosowana jest również do wstępnego uszczelniania i gruntowania tapet z włókna szklanego.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być czyste i suche. Powierzchnie chłonne przed gruntowaniem i klejeniem tapet z włókna szklanego zagruntować farbą VÅTRUMSGRUND rozcieńczoną pół na pół z wodą.

Powierzchnie uprzednio malowane: Umyć środkiem MÅLARTVÅTT. Błyszczące powierzchnie zmatowić średnioziarnistym papierem ściernym.

Powierzchnie pokryte tapetą winylową: Tapety zerwać. Jeżeli się nie da – zerwać tylko te części, które odstają i wyrównać powierzchnie szpachlówką BREPLASTA LW.

Szpachlowanie i wypełnianie ubytków: Szpachlówka BREPLASTA LW lub VÅTRUMSSPACKEL.

Klejenie/gruntowanie:

Różne stopnie odporności malowanej powierzchni wymagają różnych sposobów użycia farby. Aby uzyskać powierzchnię wodoszczelną lub wodoodporną należy użyć odpowiednich materiałów.

Powierzchnia wodoszczelna: Zagruntować farbą VÅTRUMSGRUND rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1. Pokryć nierozcieńczoną farbą VÅTRUMSGRUND. Na niewyschniętą farbę nałożyć tapetę z włókna szklanego. Odczekać około 1 godzinę i pomalować tapetę farbą VÅTRUMSGRUND. W przeciwnym wypadku zachodzi ryzyko zbiegnięcia się włókna i jego rozejścia na łączeniach. Pracować w rękawicach ochronnych, ponieważ wyschniętą farbę trudno zmyć. Tapetę malować 2 razy farbą VÅTRUMSTÄCK. Ponieważ tapety z włókna szklanego różnią się pod względem przeznaczenia, należy sprawdzić, która z nich najlepiej zastosować w celu uzyskania powierzchni wodoszczelnej.

Powierzchnia wodoodporna: Zagruntować farbą VÅTRUMSGRUND rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1. Malować 2 razy farbą VÅTRUMSTÄCK. Można zastosować zwykłą – tzn. przeznaczoną do pomieszczeń "suchych" – tapetę z włókna szklanego. Postępować analogicznie jw.

Sposób stosowania

Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Farba schnie około 3 godzin. Kolejną warstwę zaleca się nakładać po upływie około 3-6 godzin. Po przyklejeniu tapety z włókna szklanego odczekać około 1 godziny zanim nastąpi gruntowanie VÅTRUMSGRUND. Prace malarskie prowadzić w temperaturze od 10°C do 25°C. Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: woda.

Kolor

W tonie niebieskim.



Våtrumsgrund

Stopień połysku

Półpołysk.

Wydajność teoretyczna

Okolo 7 m²/l przy jednokrotnym klejeniu tapet z włókna szklanego oraz okolo 4 m²/l przy jednokrotnym gruntowaniu tapet z włókna szklanego, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego.

Opakowania

1 l, 4 l i 10 l

Wskazówki BHP i ppoż

Wyrób zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Farbę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania.

Płynnych pozostałości po malowaniu nie wolno wylewać do kanalizacji – należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste puszkę należy przekazać do recyklingu.

Transport i przechowywanie

Farbę chronić przed zamrażaniem i promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 5°C do 25°C.

Parametry techniczne

Spoivo: dyspersja akrylowa
Gęstość: 1200 kg/m³
Lepkość: 140 KU
Substancje stałe: 41% objętości
Odporność na szorowanie na mokro: klasa 1

Produkt posiada Attest Higieniczny PZH.

Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP. Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łączy stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego. Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.