



Parkettlack Halvblank [35]

Opis produktu

PARKETTLACK HALVBLANK [35] jest wodorozcieńczalnym, dyspersyjnym lakierem poliuretanowo-akrylowym. Tworzy trwałe, nieżółknące, bardzo odporne na oddziaływanie mechaniczne, łatwe w utrzymaniu czystości półpołyskliwe powłoki. Wydziela nieznaczny zapach podczas nakładania i schnięcia.

Lakier PARKETTLACK HALVBLANK [35] jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Na podstawie wyników wszystkich etapów przeprowadzonych badań, nie stwierdzono własności uczulających i drażniących produktu PARKETTLACK HALVBLANK [35] w stężeniu użytkowym i rozcieńczonym. Produkt może być stosowany w pomieszczeniach szpitali, przychodni i innych, w których ma być zapewnione bezpieczeństwo alergologiczne.

Przeznaczenie

Lakier PARKETTLACK HALVBLANK [35] przeznaczony jest do lakierowania podłóg drewnianych. Stosowany jest przede wszystkim do dekoracji i ochrony podłóg z drewna dębowego, bukowego, brzoźowego, sosnowego i świerkowego. Można nim również odnowić podłogi uprzednio lakierowane. Lakieru PARKETTLACK HALVBLANK [35] nie należy stosować do stabilizowanego brzoźowego buku i czarnego dębu.

Przygotowanie podłoża

Podłogi drewniane uprzednio niemalowane (świeże drewno): Oczyszczyć z brudu i kurzu. Zagruntować nierozcieńczonym lakierem PARKETTLACK HALVBLANK [35]. Do szlifowania międzywarstwowego używać papieru ściernego 150-200.

Podłogi drewniane uprzednio malowane lub zabezpieczone fabrycznie: Oczyszczyć z brudu i kurzu. Zmatowić papierem ściernym 150-200 i starannie odkurzyć. Wosk lub inne środki do pastowania podłóg należy kompletnie usunąć – na ogół wyłącznie przez szlifowanie maszynowe.

Sposób stosowania

PARKETTLACK HALVBLANK [35] nie wymaga rozcieńczania. Lakier należy dokładnie wymieszać przed użyciem. Nakładać 3-4 warstwy lakieru PARKETTLACK HALVBLANK [35] płaskim pędzlem lub wałkiem z krótkim włosiem. Czas schnięcia powłoki około – 1-2 godziny. Ustawianie mebli nie powinno nastąpić wcześniej, niż po upływie 24 godzin, cięższe elementy wstawiać po kilku dniach. Maksymalną twardość lakier osiąga po około 2 tygodniach. Prace malarskie prowadzić w temperaturze powyżej 10°C.

Praktyczne wskazówki:

1. Lakier PARKETTLACK HALVBLANK [35] nanosić równomiernie. Unikać tworzenia się „kałuż” – garbnik drewna dębowego może wydostać się na powierzchnię i spowodować przebarwienie powłoki.
2. Lakier można szlifować po upływie 1-2 godzin.



Parkettlack Halbblank [35]

3. Dobra wentylacja i podwyższona temperatura pomieszczenia skracają czas schnięcia.
 4. Usunąć kurz z powierzchni podłoża przed każdym lakierowaniem.
 5. Ubytki drewna wypełnić stosując szpachlówki do drewna.
 6. Unikać lakierowania podłóg z drewna impregnowanego.
- Rozcieńczalnik/ Mycie narzędzi: woda.

Kolor

Bezbarwny.

Stopień połysku

Półpołysk [35].

Wydajność teoretyczna

Okolo 8 m²/l przy warstwie gruntującej, dla następnych warstw 10-12 m²/l, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego.

Opakowania

1 l

Wskazówki BHP i ppoż.

Wyrób zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu lakieru należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania.

Płynnych pozostałości po malowaniu nie wolno wylewać do kanalizacji – należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste puszkę należy przekazać do recyklingu.

Transport i przechowywanie

Lakier chronić przed zamarzaniem i promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 5°C do 25°C.

Parametry techniczne

spoiwo	dyspersja poliuretanowo-akrylowa
gęstość	1 003 kg/m ³
lepkość	30 SEK
substancje stałe	30% objętości

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH.

Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.